

Śnieżka Supermal® АКРИЛОВА ЕМАЛЬ

ВОДОРОЗЧИННА ЕМАЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ І МЕТАЛУ



- СЛАБКИЙ ЗАПАХ
- ЛЕГКЕ НАНЕСЕННЯ
- ВОДОРОЗЧИННА
- ШВИДКЕ ВИСИХАННЯ
- СТІЙКІСТЬ ДО ВПЛИВУ АТМОСФЕРНИХ ЧИННИКІВ
- ПІДВИЩЕНА МІЦНІСТЬ ПОКРИТТЯ
- ЧУДОВА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ І АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ



ПРИЗНАЧЕННЯ

Призначена для декоративного й захисного фарбування деревини, деревопохідних матеріалів, металевих елементів, цементних основ і штукатурок усередині й назовні приміщень. Можна застосовувати для фарбування іграшок або елементів устаткування ігрових майданчиків, як-от: гойдалки, гірки, каруселі. Її можна також використовувати для відновлення старих покриттів розчинникових фарб.



РОЗХІД
до 12 м²/л при одношаровому нанесенні залежно від основи



КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
2-3



КОЛІР
14 готових кольорів.

Кольорування - Акрилова емаль в Базі А є білого кольору і готова до використання. Емаль можна тонувати за системою ŚNIEŻKA COLOUR SYSTEM на кольорувальному обладнанні згідно каталогу NCS, а також вручну за допомогою універсального пігментного концентрату ŚNIEŻKA КОЛОРЕКС (до 5% від об'єму емалі)



УПАКОВКА
Білий колір (A400): 400 мл, 800 мл, 2,5 л, 10 л
Інші кольори: 800 мл



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
24 місяців від дати виготовлення



ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

ДЕКОРАТИВНИЙ ЕФЕКТ ПОКРИТТЯ	ГУСТИНА за температури 20 ± 0,1°C, найбільше	ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ за температури 23 ± 2°C і відносної вологості повітря 50 ± 5%, ступінь 3, найбільше	РОЗЧИННИК
наявний у версії: матовий, сатиновий, шовковисто-глянцевий, напівглянцевий	[г/см ³] 1,1-1,4	[год.] 5	вода

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ ● Основа, призначена для фарбування, має бути сухою, чистою, очищеною від пилу і знежиреною. ● Засмолені або жирні місця на дерев'яних основах промити очищеним бензином. ● Нові дерев'яні основи рекомендовано покрити БЕЗБАРВНИМ ІМПРЕГНАТОМ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ТМ VIDARON задля кращого захисту їх від зовнішніх факторів. ● Металеві частини заґрунтувати антикорозійною фарбою Śnieżka UREKOR S, яка швидко сохне. ● Свіжі цементні основи або штукатурки заґрунтувати полімерною ґрунтовкою ACRYL-PUTZ®. ● Старі фарбовані покриття, погано прилегли до основи, усунути, а ті, що тримаються міцно – відшліфувати: протерти наждачним папером і очистити від пилу. **ПІДГОТОВКА ВИРОБУ** ● **Кольорування** – Акрилова емаль в Базі А є білого кольору і готова до використання. ● Емаль можна тонувати за системою ŚNIEŻKA COLOUR SYSTEM на кольорувальному обладнанні згідно каталогу NCS, а також вручну за допомогою універсального пігментного концентрату ŚNIEŻKA КОЛОРЕКС (до 5% від об'єму емалі) ● Перед застосуванням емаль ретельно перемішати. ● Використовувати в торговому вигляді або розбави-

ти водою до робочої в'язкості (максимум 10%). ● Надмірне розбавлення погіршує якість покриття. ● Для фарбування однієї площини підготувати достатню кількість фарби. ● Якщо колір формують із різних виробничих партій або з упаковок різного об'єму, необхідно перемішати їх разом. **НАНЕСЕННЯ** ● Наносити за температури основи й навколишнього середовища вище від +10°C і за відносної вологості повітря нижче 80%, плоским пензлем з м'якою щетиною, губчастим (флоковим) валиком або методом розпилення. ● Наносити 1-2 шари (насичені кольором – 2-3 шари). ● Наступні шари наносити приблизно через 4 години (низька температура і висока вологість повітря подовжують час висихання). ● Повного затвердіння покриття за кімнатних умов набуває через 24 години. ● Малярні інструменти після закінчення малярних робіт вимити водою. ● Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ	ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ				
	в'язкість фарби [с]	додавання розчинника [%]	діаметр форсунки пістолета [мм]	тиск розпилення [МПа]	рекомендована кількість шарів
Пензель, валик	торговий вигляд	-	-	-	1-2
Пневматичне розпилення	25 ÷ 35	до 20	1,4 ÷ 2	0,25 ÷ 0,5	1-2
Гідродинамічне розпилення*	торговий вигляд	-	0,26	21	1-2

* розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ

● PN-EN 71-2 ● PN-EN 71-3 ● ZN-SN-029:2009

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

ШОВКОВИСТИЙ ГЛЯНЕЦЬ



НАПІВГЛЯНЕЦЬ



МАТОВИЙ

